

Ergebnisse der chemischen Analysen

Probe	Entnahmestelle	Tiefe u. GOK	Σ PAK n. EPA	Phenolindex	Abfallschlüsselnummer (NRW)
		m	mg/kg	mg/l	mg/l
EP Asphalt KRB 2	KRB 2 - Bergwerksgelände "Umring West"	0,00 - 0,15	5,75	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 6	KRB 6 - Bergwerksgelände "Umring West"	0,00 - 0,19	2,03	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 9	KRB 9 - Bergwerksgelände "Stichstraße 1"	0,00 - 0,34	4,88	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 30	KRB 30 - Bergwerksgelände "Gleispark Teil 1"	0,00 - 0,26	1169,63	0,01	17 03 01*
EP Asphalt KRB 46	KRB 46 - Am Landabsatz	0,00 - 0,31	0,64	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 50	KRB 50 - Am Landabsatz	0,00 - 0,26	573,0	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 53	KRB 53 - Am Landabsatz	0,00 - 0,23	1,16	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 63	KRB 63 - Bergeshöhe vor Kreuzung Oelmühlenstraße / Osnabrücker Straße	0,00 - 0,06	419,75	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 66	KRB 66 - Duskampweg vor der Einnündung Oelmühlenstraße	0,00 - 0,13	1,08	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 70	KRB 70 - Oelmühlenstraße	0,00 - 0,15	27,47	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 72	KRB 72 - Oelmühlenstraße	0,00 - 0,17	1203,90	< 0,01	17 03 01*
EP Asphalt KRB 75	KRB 75 - Oelmühlenstraße	0,00 - 0,22	3,01	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 76	KRB 76 - Kreuzung Oelmühlenstraße / Sundern	0,00 - 0,44	99,32	< 0,01	17 03 02
EP Asphalt KRB 77	KRB 77 - Oelmühlenstraße	0,00 - 0,11	2,34	< 0,01	17 03 02

n.n. = nicht nachgewiesen

Grenzwerte für die Klassifizierung als Ausbauasphalt / teer- / pechhaltige Straßenausbaustoffe nach RuVA-StB 01

Verwertungsklasse	Art der Straßenausbaustoffe		Σ PAK n. EPA [mg/kg]	Phenolindex [mg/l]
A	Ausbauasphalt		≤ 25	≤ 0,1
B	Ausbaustoffe mit teer- / pechtischen Bestandteilen	steinkohlenteer- typisch	> 25	≤ 0,1
C		braunkohlenteer- typisch	Wert ist anzugeben	> 0,1