STEINBEIS PAPIER

DATENBLATT

Technische Richtwerte

Steinbeis Nature ISO W90 (Format)

Rohstoff	100 % Altpapier keine chlor- oder halogenhaltigen Bleichmittel im Produktionsprozess					
Umweltzeichen	Blauer Engel, EU-Ecolabel					
Flächengewicht [g/m²] (ISO 536)	60,0 ± 4 %	65,0 ± 4 %	70,0 ± 4 %	80,0 ± 4 %	90,0 ± 4 %	100,0 ± 4 %
Feuchtigkeitsgehalt [%] (ISO 287)	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4
Volumen [cm³/g] (ISO 534)	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1
ISO Weißgrad [%] (ISO 2470, D65_10°)	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5
CIE Weißgrad (ISO 11475, D65_10°)	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5
Opazität [%] (ISO 2471)	> 90	> 90	> 92	> 93	> 94	> 95

Stand: Mai 2026

STEINBEIS PAPIER

DATENBLATT

Technische Richtwerte

Steinbeis Nature ISO W90 (Rolle)

Rohstoff	100 % Altpapier keine chlor- oder halogenhaltigen Bleichmittel im Produktionsprozess					
Umweltzeichen	Blauer Engel, EU-Ecolabel					
Flächengewicht [g/m²] (ISO 536)	60,0 ± 4 %	65,0 ± 4 %	70,0 ± 4 %	80,0 ± 4 %	90,0 ± 4 %	100,0 ± 4 %
Feuchtigkeitsgehalt [%] (ISO 287)	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4
Volumen [cm³/g] (ISO 534)	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1
ISO Weißgrad [%] (ISO 2470, D65_10°)	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5
CIE Weißgrad (ISO 11475, D65_10°)	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5
Opazität [%] (ISO 2471)	> 90	> 90	> 92	> 93	> 94	> 95

Stand: Mai 2026